

### ŠLEHANÝ TMEL

Extra lehká vyplňovací hmota připravená k okamžitému použití. Má výbornou přilnavost k podkladu, během vytvrzování se nesmršťuje.

#### Technická data:

<b>Báze</b>	kopolymer
<b>Konzistence</b>	pasta
<b>Systém vytvrzování</b>	fyzikální vysychání
<b>Otevřený čas (20°C/65% r. v.)*</b>	cca 30 min.
<b>Zasychání (20°C/65% r. v.)*</b>	cca 2 až 24 hod. (dle tloušťky vrstvy)
<b>Specifická hmotnost</b>	cca 0,4 – 0,5 g/cm <sup>3</sup>
<b>Obsah sušiny</b>	63%

\*Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách, jako je teplota, vlhkost, povaha podkladu apod.



#### Charakteristika:

- velmi snadno použitelný
- nestéká, nepraská, nesmršťuje se
- po vytvrzení přetíratelný
- vhodný pro širokou škálu povrchů
- ředitelný a čistitelný vodou
- vhodný pro nanášení v silné vrstvě
- vhodný pro interiéry i exteriéry
- povrch tmelu se snadno vyhlazuje

#### Příklady použití:

- tmelení spár, prasklin a vyrovnávání porézních podkladů (omítky, zdivo, dřevo, sádrokarton apod.)
- vyrovnávání ploch materiálů jako dřevo, sádrokarton, dřevotřísková deska, cetris apod.
- lokální opravy rohů, děr, prasklin a jiných defektů
- velmi vhodný pro opravu prasklin v bytech panelových domů a v sádrokartonových konstrukcích

#### Provedení:

Barva: bílá

Balení: kelímky 120ml a 400 ml, kartuše 280 ml

#### Podklady:

Vhodné povrchy: všechny běžné porézní stavební materiály.

Stav povrchu: čistý, soudržný, bez mastnoty a prachu, povrch může být mírně vlhký, ale ne mokrá.

Příprava: velmi savé povrchy předem napenetrte rozředěným tmelem (2 díly Šlehaný tmel a 1 díl vody) a nechte 2 – 3 hodiny schnout.

**Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.**

#### Pracovní postup:

**Aplikace:** Na vyrovnávaný povrch naneste přiměřené množství tmelu špachtlí nebo aplikační pistolí. Povrch tmelu upravte do požadovaného tvaru do 5-ti minut od nanesení.

Po zaschnutí lze povrch tmelu přebrousit smirkovým papírem.

**Aplikační teplota:** +5°C až +30°C, nepracujte v případě předpokladu příchodu deště nebo mrazu v průběhu doby

potřebné k plnému vytvrzení tmelu.

**Čištění:** Nevytvrzený Šlehaný tmel čistěte vodou, po vytvrzení lze odstranit pouze mechanicky.

**Opravy:** Šlehaný tmel

#### Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu na suchém a chladném místě při teplotách +5°C až +25°C.

Chraňte před mrazem!

#### Doporučení:

- Nepoužívejte v místech, kde hrozí trvalé zamokření
- Neaplikujte, pokud bezprostředně hrozí déšť nebo mráz
- Šlehaný tmel může být přetírán většinou alkydových a vodou ředitelných barev.
- Doporučujeme vždy provést test slučitelnosti barvy a tmelu.

#### Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další informace viz. údaje uvedené na etiketě.